





Techninių duomenų lapas

GRAVIT 600

Kėbulo apsauginė danga

| SAVYBĖS | |
|--|--|
| <p>Kėbulo apsauginė danga GRAVIT 600 – produktas, kuris sudaro stiprų ir lankstų, stambaus grūdėtumo sluoksnį atsparų akmenų smūgiams.. Apsaugo nuo benzino, alyvos, vandens ir druskos poveikio. Turi garsą sugeriančių ir triukšmo mažinimo savybių. Pagrindą sudaro sintetinės dervos, nėra asfalto ir bitumo. Dengiamas visais akriliniiais dažais. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.</p> | |
| PAGRINDAI | |
| Dviejų komponentų akriliniai gruntai | Nuriebalinti, nušlifuoti sausai iki galutinio išlyginimo P240 ÷ P320, nupūsti, nuriebalinti |
| Poliesteriniai glaistai | Nušlifuoti sausai iki baigiamojo išlyginimo P240 ÷ P320, nupūsti, nuriebalinti. |
| Epoksidiniai gruntai | Iki 12 valandų be šlifavimo. Praėjus 12 valandoms šlifuokite P320, nupūsti, nuriebalinti |
| Plienas | Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P120, nupūsti, nuriebalinti. |
| Aliuminis | Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P280 ÷ P360 arba pašiaušti abrazyviniu audeklu, nupūsti, nuriebalinti. |
| Cinkuotas plienas. | Nuriebalinti, pašiaušti abrazyviniu audeklu, nuriebalinti. |
| Nerūdijantis plienas | Nuriebalinti. |
| Reaktyvūs gruntai (wash primer) | Padengti po išdžiuvimo. |
| Plastmasės | Nuriebalinti plovikliu PLUS 780, pašiaušti abrazyviniu audeklu, vėl nuriebalinti. |
| Poliesteriniai laminatai | Nuriebalinti, šlifuoti sausai P280. Nupūsti ir dar kartą nuriebalinti. |
| LAKIŲŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA | |
| Leistinas LOJ kiekis II/B/c * | 840 gr./l |
| Esamas LOJ kiekis | 560 gr./l |
| <p>* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.</p> | |
| NAUDOJIMO SĄLYGOS | |
| <p>Rekomenduojama naudoti gruntą esant supančios erdvės temperatūrai didesnei + 15 °C, o santykinis drėgnumas turėtų būti ne didesnė kaip 80%.</p> | |

| NAUDOJIMAS | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------|------------|
|  PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos | Purškimo pistoletas UBS | Purkštukas | Slėgis | Atstumas |
| | | 4 mm | 3 ÷ 4 barai | 15 ÷ 20 cm |
|  | Sluoksnių skaičius | 2 ÷ 3 | | |
| | Vieno sauso sluoksnio storis | Apie 100 µm | | |
| | Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį | 3,5 m ² /l 100 µm | | |
|  | Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo prie 20° C | 5 ÷ 10 min. | | |
| KIETĖJIMO LAIKAS | | | | |
|  | 40 – 60 min. esant 20°C | | | |
| DĖMESIO: Praėjus 1 valandai esant 20°C po paskutinio sluoksnio suformavimo, paviršių galima dengti lakais. | | | | |
| SPALVA | | | | |
| Juoda, pilka, balta. | | | | |
| ĮRANKIŲ VALYMAS | | | | |
| Lako benzinas arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis. | | | | |
| SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS | | | | |
| Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. | | | | |
| TINKA NAUDOTI | | | | |
| GRAVIT 600 | 24 mėnesiai/20°C | | | |
| SAUGA | | | | |

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.